

Les ouvrages extérieurs et décoratifs

Les ouvrages décoratifs regroupent l'ensemble des petits éléments d'une maison individuelle qui, parce qu'ils restent apparents, participent à l'embellissement du bâtiment. On entend également tous les aménagements extérieurs tels que les allées, les plages de piscine, etc.

PRODUITS CONSEILLÉS

SOLUTION COURANTE



SUPERBLANC® 32,5 R

SOLUTION EN MILIEU MARITIME



SUPERBLANC® 42,5 PM



GRAVILLONS
ET
SABLE
DE COULEUR

DISPONIBLE EN











VRAC

OU

BIG BAG



COLIS BAG®
GAMME DÉCO

	Dosage équivalent kg de ciment/m ³ de béton	Sable de type 0/4mm	Gravillons de type 4/20mm	Eau	Volume
		Mélange à béton de type 0/20 mm			
Dosages pour 1 sac de 35 kg					
 ÉLÉMENTS DÉCORATIFS (allées, terrasses, seuils, appuis...)	350 kg/m ³	 x 5	 x 8	 17 litres environ	100 litres environ
 PISCINES PLAGES	400 kg/m ³	 x 4	 x 7	 17 litres environ	90 litres environ
		 x 10			
		 x 9			

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau. Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP

MISE EN ŒUVRE



LES SEUILS

- Ils se coulent toujours à la fin du chantier afin de ne pas être abîmés durant les travaux. Leur largeur n'excède pas la profondeur du jambage et le dessus vient à fleur du sol intérieur.
- Opter pour un béton ferme.
- Talocher et lisser. L'ouvrage doit être protégé des intempéries.

LES APPUIS

- Tracer la hauteur du dessus de rejingot donnée par le menuisier en se référant au trait de niveau (+ 1 m).
- Tous les appuis doivent posséder, en façade, un débord suffisant pourvu d'un larmier ou d'une goutte-d'eau.
- Le coffrage en bois ou métallique devra être huilé afin de favoriser le décoffrage.
- La finition peut être effectuée avec un mortier gras lissé.



LES ALLÉES DE JARDIN ET TERRASSES

- Opter pour un béton ferme. D'une épaisseur minimale de 12 cm, l'ouvrage peut présenter plusieurs possibilités de finition (lissé, désactivé, etc.).
- Pour un béton désactivé, il existe quelques précautions à prendre :
 - dresser et talocher parfaitement le béton ;
 - pulvériser le désactivant ;
 - laver la surface avec un jet à haute pression (environ 120 bars) de façon à faire apparaître les granulats ;
 - passer alors un produit de cure.

SI NÉCESSAIRE, RÉALISER ENFIN DES JOINTS DE FRACTIONNEMENT.

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

- Pour obtenir une teinte uniforme :
 - porter une attention particulière lors de la réalisation des gâchées
 - respecter le même délai de décoffrage sur l'ensemble du chantier
- Ne pas couler lorsque la température est inférieure à 5° C ou quand il gèle la nuit.